

Q&A - Bona Craft Oil 2K

I dette dokumentet finner du spørsmål og svar om Bona Craft Oil 2K, samt nyttige tips for å hjelpe deg å få mest mulig ut av produktet og lage vakre, holdbare tregulv



Hva er Bona Craft Oil 2K?

En 2-komponent olje basert på modifisert, plantebasert olje med en isocyanatherder.

Hva er bra med Bona Craft Oil 2K?

Denne kombinasjonen av olje og herder reduserer tøretiden til så lite som åtte timer for nøytral olje og 12 timer for de pigmenterte oljer. Overflaten er også meget motstandsdyktig mot vann og kjemikalier.

Hvordan brukes den?

Det avhenger av det ønskede sluttresultat . Bona Craft Oil 2K kan brukes på flere forskjellige måter; alene, sammen med 2-komponent lakk eller i kombinasjon med Bona Tone og Hard Wax Oil.

Målet med en oljebehandling er å mette treet og blokkere porene, og dermed mette treverket i lang tid, med én påføring. I kombinasjon med lakk eller hardvoks er det vanligvis tilstrekkelig med et tynt lag av olje. Svært porøse eller absorberende treslag kan kreve en ny påføring, spesielt hvis du arbeider med nøytral olje.

Hvilke andre produkter kan oljen kombineres med?

Foruten tidigere nevnte produkter kan Bona Craft Oil 2K også kombineras med Bona Nordic Tone og Bona Rich Tone, men **hvis du gjør dette kan toppstrøk kun utføres**



med Bona Hard Wax Oil som et siste lag og ikke lakk. Kombinere slik Bona Rich Tone med lakk, også med et lag Bona Craft Oil 2K mellom, vil det resultere i en uønsket gul / grønn farge.

Hva er Bona Craft Oil 2Ks fordeler sammenlignet med konkurrerende produkter?

Bona Craft Oil 2ks styrke er dens usedvanlig lange åpentid, noe som gjør produktet svært enkelt å håndtere, og det blir mulig å behandle store gulvarealer uten stress. Til tross for denne egenskapen er tøretiden Bona Craft Oil 2K veldig kort i forhold til konkurrerende produkter.


En kanskje enda viktigere funksjon i Bona Craft Oil 2K er unik variasjon og kompatibilitet med andre produkter i Bona System. Du har frihet til å kombinere oljen med lakk, forbehandlingsprodukter, hardvoks eller bruke den alene. Mange ønsker lengre vedlikeholdsintervaller på sine gulv enn tradisjonelle gulvoljer kan tilby. Her kan kombinasjonen av 2-K oljen og f.eks. Bona Naturale gi mange års brukstid uten vedlikehold mens det oljede inntrykket bevares.

Herderen till Bona Craft Oil 2K inneholder isocyanater, er det en risiko?

Isocyanater skal alltid behandles med forsiktighet. Grunnleggende verneutstyr som hansker og vernebriller bør brukes for å unngå kontakt med hud og øyne. Eksponeringsgrensen i henhold til Norsk lov er 0,02 mg/m³ og 0,03 mg/m³ er maksimumsverdien. Målinger foretatt av en uavhengig part viser at verdien av Bona Craft Oil 2K ligger på 0,004mg/m³, noe som er langt under den tillatte grensen. Målingene ble gjort i henhold til et worst-case scenario hvor håndverkeren knestående påførte produktet med en sparkel, og deretter jobbet veldig tett med produktet.

For ytterligere å redusere eksponeringen, kan du bruke et påføringsverktøy som gjør det mulig å stå oppreist mens du jobber, f.eks. Bona oljebestandig gumminal. Når produktet er herdet utgjør det ingen fare, Bona Craft Oil 2K er godkjent for bruk på leketøy. Oljen er også godkjent av DIBt som en trygg bygningartikkel.

>>



Det sies att Bona Craft Oil 2K fungerer bra på problematiske treslag, betyr det at alle treslag kan behandles?

Dessverre ikke. Bona Craft Oil 2K fungerer på de fleste treslag, og selv om oljen er bedre enn noe vi har sett før på tropiske tresorter som Jatoba, Merbau og Wenge, vil det alltid være noen få treslag som er spesielt utfordrende. Fordi tre er et levende materiale varierer det sterkt med f.eks. voksested. Resultatene av testene på f.eks. IPE variere i stor grad, ofte forlenges tørketiden svært mye (mer enn dobles). Lommer med mineralsalter som finnes i enkelte tropiske tresorter er en risikofaktor for Bona Craft Oil 2K kombinert med en vannbasert lakk.

Hvordan vet jeg at oljen er tørr?

Det kan være vanskelig å vite, men overflaten helt enkelt bare føles tørr. På pigmentert olje kan gni overflaten med et stykke papir. Hvis du enkelt kan gni av pigmenter er ikke tørr.

Vad hender når produktets åpentid er ute?

Pigmenterte versjoner øker i viskositet, og får til slutt en gele-lignende konsistens. Den nøytrale olje beholder sin struktur selv etter at herderen er tilsatt, men det anbefales ikke at oljen benyttes mer enn 8 timer etter iblanding av herder.

Og vannpopping (Vannbeising)?

Akkurat som ved bruk av andre oljer eller innfargingsprodukter, er det mulig å vannpoppe overflaten før påføring for å få til en mer intens innfarging. Dette skjuler også små sliperiper og forbedrer det helhetlige inntrykket. I Skandinavia etterstrebtes kraftig hvit innfarging, noe som gjør vannpopping svært aktuelt.

Vannpopping er en god idé når du arbeider med nøytrale og pigmenterte oljer hvis du ønsker å maksimere ytelsen og forbedre vann- og kjemisk resistens, samt styrke innfargingen. Vannet åpner opp treverket og gjør det mulig for mer olje å trenge inn i porene, og dermed skape en sterkere beskyttelse. Etter vannpoppingen er det beste å legge ut oljen med en nal for å få den maksimale mengden av olje inn i treet uten å fjerne vedreisningen. Når gulvet er mettet med olje poleres med en rød eller grønn pad for å fjerne vedreisningen og lukke overflaten. Overflødig olje kan fjernes med en bomullsklut under en rød pad.

Hvordan bør gulvet rengjøres?

Bruk tørre metoder så sant det er mulig. Små flekker og sårbare områder (inngangspartier, korridorer, etc.) kan renses lokalt Bona Spray mopp. Hvis overflaten blir skitten, mopp med Bona Såpe (2%) tilsatt vannet. Bruk kun aggressive rengjøringsmidler som Bona Deep Clean Solution (5%) i kombinasjon med vedlikeholdsoljing (Bona Care Oil). Hyppigheten av vedlikeholdsoljing avhenger helt av lokalene. I hjemmemiljø er tilstrekkelig med vedlikeholdsoljing hvert 2-3 år, mens offentlig miljø kan kreve en vedlikeholdsoljing flere ganger i året.

Dersom Bona Craft Oil 2K er så bra på egen hånd, hvorfor skal jeg da behandle den med lakk?

Selv om Bona Craft Oil 2K har en virkelig god beskyttelse, er det fortsatt et vanntett produkt uten en beskyttende film. Tøff skitt kombinert med fuktighet kan bli gnidd inn i overflaten over tid. Hyppig rengjøring med våte metoder kan erodere olje, derfor er det nødvendig å bringe ny olje til gulvet med vedlikeholdsolje. Ved å kombinere Bona Craft Oil 2K med en lakk overflaten blir mer motstandsdyktig mot smuss, lettere å rengjøre og fukt forhindres. Dette reduserer hyppigheten av større vedlikehold, som skjærer kostnader og reduserer dødtid. Hvis malingen eller annen grunn, ville bli skadet, har du fortsatt olje i tre porene som hindrer store mengder fuktinntrengning. Beskyttelsen på gulvet, med andre ord to ganger.

Å overlakkere høres bra ut men jeg liker ikke lakkerte gulv, hva kan gjøres?

Muligheten for lakkering Bona Craft Oil 2K med Bona Traffic, Bona Traffic HD Bona Naturale 2-komp gir deg flere forskjellige glansgrader og utseende å velge mellom. Kombiner med Bona Naturale 2-komp, og du får inntrykk av et oljet gulv med beskyttelse til en høykvalitets lakk. >>

Etter overlakking med Bona Craft Oil 2K FROST med lakk blev gulvet noe mørkere, hvorfor?

Bona Craft Oil 2K lukker ikke overflaten helt slik at påfølgende lag med lakk vil ha muligheten til å reagere med tre og det skaper som regel en litt mørkere farge. Derfor er det viktig at sluttbrukeren vises et eksempel som er oljet og lakkert. Hvis du viser ham/henne en prøve som bare er oljet vil sluttkunden å ha forventninger som ikke er i samsvar med det som leveres.

Kan jeg bruke andre lakker enn de som anbefales?

Nei, det er ikke anbefalt. Hvis du vil påføre noe annet på toppen må du uansett bruke trafikk mellom, og å legge noe av dårligere kvalitet på toppen av Traffic gir ingen mening.

Har du spørsmål, kontakt en tekniker på Bona eller Gulvkompaniet AS.

Bruksområder

Alt. 1 Hjemmemiljø

- Bona Craft Oil 2-K



Alt. 2 Middels/stor slitasje

- Bona Craft Oil 2-K
- Bona Hardwax Oil

Alt. 3 Stor, komersiell slitasje

- Bona Craft Oil 2-K
- Bona Traffic HD/Natural