

Bona Mega ONE

Teknisk datablad

En partner for overflatebehandling av tregulv. Tørker raskt, lett å mellomslipe og gir et fyldig og mett utseende. Bona Mega ONE fokuserer på å forenkle håndverkerens hverdag og gjør jobben raskere og lettere med stor pålitelighet. Bona Mega ONE gir en herlig varm treinnfarging samtidig som produktet gir god beskyttelse av gulv i hjemmemiljø og lett offentlig miljø. En klar, ikke gulnende gulvlakk av 100% polyuretan.

- Gir et fyldig og varmt utseende på golvet
- Kort tørketid
- Lett å mellomslipe
- Ikke gulnende
- GreenGuard-sertifisert for lav emisjon innendørs



Tekniske data

Lakktype:	1-komponent vannbasert lakk av 100% polyuretan
Tørrestoffinnhold:	ca. 32%
VOC:	Blank, silkematt, matt = max 60 g/liter Ekstra matt = max 80 g/liter
Slitestyrke:	ca. 5 mg/100 rotasjoner (SIS 923509)
Glansgrad (ved 60°):	Silkematt 40-45%, Matt 20-25%, Ekstra Matt 9-12%
Fortynning:	Blandes ved behov med 4% Bona Retarder for lengre åpentid.
Tørketid, til:	- Sliping/overlakkering: 1-2 timer* - Lett belastning: 24 timer* - Gjennomherdet: 7 dager*
Verktøy:	Bona Mikrofiber Rulle eller Bona Polyester Rulle
Forbruk:	8-10 m ² /liter (100-120/m ²) pr strøk
Sikkerhet:	Ikke merkepliktig
Rengjøring:	Trykk ut/stryk av lakk fra verktøyet før de omhyggelig rengjøres i vann. Tørket lakk kan fjernes med acetone.
Holdbarhet:	1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalforpakning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ikke gå under +5°C eller overstige +25°C ved lagring eller transport.
Avfall:	Overskytende produkt leveres til godkjent mottak. Må ikke helles i avløp eller vassdrag. Tomme, tørre kanner kan gjenvinnes som plast.
Forpakning:	10 x 1 liter 3 x 5 liter
Sertifikat:	GreenGuard

*ved normalt innendørsklima, 20 °C/60% R.F.

Forberedelser

Før påføring skal gulvet grunnes med en vannbasert grunnlakk fra Bona. Sørg for at gulvet er akklimatisert til omgivelsene, godt slipt og fritt for slipestøv, olje, voks og annet smuss.

La lakken nå romtemperatur, sett i silen og rist beholderen nøye før bruk. Optimalt forhold for påføring er mellom 18-25° C og 30-60% RF. Høy temperatur lav luftfuktighet gir kortere tørketid mens lav temperatur and høy luftfuktighet gir lengre tørketid. Laveste temperatur for bruk er 13°C.



Overflatebehandling



Bona®

GULVKOMPAGNIET

Bona Mega ONE

Teknisk datablad



Overflatebehandling

Behandlingsforslag

Ubehandlet tre, alt 1:

- 1x Bona Vannbasert Primer
Lettslipning korn 150
- 2x Bona Mega ONE

Alt 2:

- 3x Bona Mega ONE

OBS! Å påføre flere enn to strøk lakk pr dag kan ikke anbefales grunnet risikoen for høy fuktakkumulering i treverket.

Påføring

1. Påfør lakken med en Bona Rulle. Påfør jevnt med myke bevegelser og avslutt i treets lengderetning. Oppretthold en "våt" kant langs behandlede deler og overlapp vått i vått. La tørke grundig før du påfører nye strøk. Tørketiden vil være litt lengre for hvert strøk.
2. Slip slip om nødvendig med Bona Scrad System korn 150 (eller finere). Fjern støv omhyggelig før påføring av siste strøk. NB! Hvis det forrige strøket har tørket i mer enn 24 timer, er det alltid nødvendig med en mellomsliping.

Gulvet kan forsiktig taes i bruk etter ca 8 timer. La overflaten tørke i minst en uke før du legger tilbake tepper eller andre dekkende gjenstander, eller belaster overflaten med tunge gjenstander. Unngå vask den første uken.

Vedlikehold

Rengjør gulvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner og en mikrofiberklut/-mopp. Som en del av vedlikeholdet kan gulvet etter noen år overlakkes med et nytt strøk lakk for slitasjen når treverket og fører til en omfattende nedsliping, se separat instruksjon for overlakking.

Ved å bruke vårt produkt Bona Freshen Up eller Bona Wood Floor Refresher regelmessig, opprettholdes en attraktiv overflate med vedvarende glans.

Detaljert vedlikeholdanvisning kan lastes ned fra www.gulvkompaniet.com

Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete formålet, treslag og den lokale situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, etiketter og sikkerhetsdatablader før du bruk av produktet.

Bona[®]

GULVKOMPAGNIET 