

Bona Nordic Tone

Teknisk datablad

Bona Nordic Tone er en forbehandling for å Bona Craft Oil for et intensivt hvitt gulv. Produktet hemmer gulning og kan brukes på både bartre og løvtre. Fargen på Bona Nordic Tone kan endres eller ytterligere forsterkes ved å tilsette opp til 5% Bona MixColour.

- Tørker fort og er lett å påføre
- Graden av hvithet kan reguleres med antall påføringer
- Vannbasert og fullstendig uten lukt

Tekniske data

Produkttype:	Svak, alkalisk dispersjon, pigmentert
Fortynning:	Skal ikke utblandes
Tørketid:	- Mellom strøk: 1-2 timer* - Før oljing: 5-10 timer* <i>*under vanlige innendørs forhold, 20 °C/60% R.F. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.</i>
Påføringsverktøy:	Oljeapplikator eller bred pensel
Rekkevne:	Ca 8-10 m ² /liter Avhengig av tresort
Sikkerhet:	Uklassifisert
Brannfare:	Nei
Rengjøring verktøy:	Vask med såpe og vann. Tørkede produktrester kan skrubbes av med såpe og vann.
Lagring:	Minst 3 år fra produksjonsdato i uåpnet originalemballasje.
Lagring/transport:	Temperaturen må ikke falle under +5°C eller overskride +25°C under lagring eller transport.
Avfall:	Produktrester og tomemballasje behandles i hht. lokale forskrifter.
Forpakning:	3 x 5 liter

Forberedelser

Påse at gulvet er akklimatisert i sitt sluttbrukermiljø. Overflaten skal slipes ned til bart tre og skal være tørr og fri for slipestøv, olje, voks og andre forurensninger. Påse at produktet holder romtemperatur og omrør produktet grundig før bruk. Optimale forhold er mellom 20-25°C og 40-60% relativ luftfuktighet. Skal flere kanner brukes på samme flate bør de blandes før bruk for å unngå nyanseskjeller. **Minimumstemperaturen for bruk er 16°C.**

Viktig! Tropiske tresorter og treverk behandlet med kjemikalier kan gi uforutsette reaksjoner og fargenyanser. Utfør derfor alltid en test på lite synlig sted for å sjekke ut evt. reaksjoner på disse typene treverk.

Behandlingsforslag

Påføring på bart treverk

Alternativ 1

1x Bona Nordic Tone
1x Bona Craft Oil Neutral or Coloured
1x Bona Hard Wax Oil

Alternativ 2

1x Bona Nordic Tone
1x Bona Craft Oil

Når man kombinerer Bona Nordic Tone med fargede oljer, anbefaler vi forsegling av gulvet med ett strøk Bona Hard Wax Oil som i alternativ 1. På denne måten lettes vedlikeholdet og man unngår at fargen forsvinner på områder med høy trafikk. Det kan også benyttes to trøk Bona Hard Wax Oil for en ytterligere forsterking av gulvet ved stor slitasje.

Behandling



Bona[®]

GULVKOMPAGNIET

Bona Nordic Tone

Teknisk datablad

Behandling



Påføring

1. Ved hjelp av en oljeapplikator eller bred pensel påføres ett strøk Bona Nordic Tone i treverkets retning (8-10 m²/liter (120-100 g/m²). Tilstreb en jevn påføring og overlapp vått-i-vått.
2. Dersom man ønsker en mer intens farge eller har fått ujevnheter med første påføring kan et strøk til påføres etter ca 1-2 timer.
3. La gulvet tørke 5-10 timer
4. Puss forsiktig gulvet med en Bona Scrad Pad påsatt en pussemaskin (ca 150rpm) Beveg maskinen raskt og systematisk.
5. Støvsug gulvflaten omhyggelig
6. Påfør Bona Craft Oil i ønsket farge. Bruk helst en Bona UIIPad.
7. Fjern omhyggelig all overskytende olje med lofrie bomullskluter og la tørke over natten (minimum 12 timer)
8. Hvis en farget olje har vært brukt anbefales påføring av et strøk Bona Hard Wax Oil for å beskytte fargen. Påføres tynt med en rulle.

Vedlikehold

Bona Nordic Tone skal aldri benyttes som toppbehandling.

Viktig Informasjon

Informasjonen som gitt i dette datablad er i hht. vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å kontrollere at produktet og anbefalingene her er skikket for det tiltenkte formål, treslag og dagens situasjon for bruk. Bona kan bare garantere det leverte produkt. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil foreta en foreløpig test. Bruker oppfordres til å lese og forstå all informasjonen på pakken, etiketter og sikkerhetsdatablader produktet tas i bruk.



Bona[®]

GULVKOMPAGNIET 