

Bona Traffic Natural

Teknisk datablad

Det er noe spesielt med rent treverk. Bona Traffic Natural forseglar, beskytter og bevarer utseendet og følelsen av rent treverk. I motsetning til vanlig lakk føles overflaten bart og rent, nyslipt treverk. For det beste inntrykket av rent treverk kombineres Bona Traffic Natural med et lag av Bona Prime Hvit eller Classic. Bona Traffic Natural er basert på en unik Traffic sammensetning som er din garanti for lang holdbarhet og pålitelige resultater.

- Utseende og følelse av rent treverk
- Overlegen beskyttelse i offentlige miljø
- Lett og sikker å påføre
- Ikke-gulnende
- GreenGuard-sertifisert for lave emisjoner innendørs



Tekniske data

Produkttype:	2-komponent vannbasert polyuretan
Tørrestoffinnhold:	33%
VOC:	Maks 100 g/liter (inkl. herder)
Glansgrad (60°):	6-8%
Blandningsforhold:	1 del herder till 10 deler Bona Traffic Natural
Tynning:	Produktet behøver ikke fortynnes. Bona Retarder kan tilsettes, max 4%, vid tørre og varme klimaforhold.
Brukstid blandet:	1 time ved 20°C (kortere ved høyere temperaturer)
Tørketid:	- Pussing: 3-4 timer* - Lett bruk: 24 timer* - Gjennomherdet: 7 dager* <i>*ved normale klimaforhold, 20 °C/60% R.F.</i>
Verktøy:	Bona Microfiber Rulle
Forbruk:	8-10 m ² /liter (120-100g/m ²) pr strøk
Sikkerhet:	Bona Traffic Natural: Ikke merkepliktig Herder: Merkepliktig (se sikkerhetsdatablad)
Rengjøring:	Trykk ut/Stryk av lakken fra verktøyet før de rengjøres med vatten. Tørket lakk kan rengjøres med Aceton.
Holdbarhet:	Min. 1 år fra produksjonsdato i uåpnet original forpakning.
Lagring/transport:	Temperaturen må ikke gå under +5°C eller overskride +25°C under lagring og transport.
Avfall:	Tiloversblitt lakk leveres till miljøstasjon. Må ikke helles i avløp eller vassdrag. Tomme, tørre kanner kan gjenvinnes som plast. 3 x 4.95 liter inkl. herder/kasse (36 kasser pr pall) GreenGuard
Forpakning:	DIBt godkjent
Sertifiseringer:	EN 13501-1; Flammedempende EN 71-3; Godkjent for bruk på leketøy

Forberedelser

Sørg gulvet er akklimatisert til sine omgivelser, slipt og fritt for slipestøv, olje, voks og annen forurensning. For best resultat, gjør siste sliping med Bona Quattro Disc eller Multi Disc sandpapir 8300 (blå) korn 120th

Behandling



Bona Traffic Natural

Teknisk datablad

Behandling



Påse at lakken har romtemperatur, sett i silen og riste beholderen godt før bruk. Optimale påføringsforhold er mellom 18-25°C og 30-60% RH. Høye temperaturer og lav luftfuktighet forkorter tørketiden, lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger tørketiden. Den laveste temperaturen ved bruk er 13C.

Behandlingsforslag

Ubehandlet tre:

- 1x Bona grunning eller Bona Craft Oil 2-K
- 2x Bona Traffic Natural

Tidigere lakkerte flater:

- Rengjøring og sliping i hht. separat instruksjon.
- 2-3x Bona Traffic Natural

NB! Påføring av mer enn to strøk med lakk pr dag er ikke anbefalt på grunn av risikoen for økt svelling i treverket. Sørg for god ventilasjon under tørkeperioden. Dårlige tørkeforhold kan medføre svakere lakkfilm og dårlig vedheft.

Påføring

1. Rist kannen med Traffic Natural godt. Tilsett en flaske herder. Rist beholderen umiddelbart og grundig i ca 1 minutt. Deretter setter filteret på. Hvis små mengder lakk skal blandes, anbefaler vi bruk av Bona Mixing Bottle. Blandingen bør brukes umiddelbart eller i løpet av maksimalt 1 time.
2. Påfør Trafikk Natural med Bona mikrofibrerulle. Påfør jevnt med myke bevegelser og avslutt i treets lengderetning. Oppretthold en våt kant for å unngå overlapper vått-i-vått. La tørke godt før nye lag påføres. Legg merke til at tørketiden er lengre for hvert lag.
3. Mellomslip om nødvendig med slipenett eller Bona Scrad System grit P150 (eller finere) og støvsug grundig før det siste laget påføres. **NB!** Dersom det foregående lakkstrøk har tørket mer enn 24 timer er alltid nødvendig med mellomsliping.

Gulvet kan tas i bruk på med forsiktighet etter ca 8 timer etter siste strøk. La overflaten herde i minst en uke før tepper og andre dekkende elementer legges på, eller tunge gjenstander settes på plass. Unngå vask og fuktig mopping av gulvet i løpet av denne tiden.

Vedlikehold

Rengjør gulvet med rent, lunkent vann evt. tilsatt Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner og en mikrofiberklut. For gulv i offentlige miljøer kan det være nødvendig å innføre et maskin basert rengjøringprogram. Som en del av et vedlikeholdsprogram kan det være fornuftig å ved behov påføre et nytt strøk eller to før slitasjen når treverket og nødvendiggjør full oppsliping. Se instruksjoner og detaljerte vedlikeholdinstruksjoner på www.gulvkompaniet.com

Informasjonen i dette datablad er utformet etter vår beste nåværende viten og gjør ikke krav på å være komplett. Det er brukerens ansvar å vurdere om produktet og anbefalingene her er skikket for det angitte formålet, treslag og dagens situasjon før bruk. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Hvis du er usikker, utfør alltid en test før bruk. Brukeren må lese og forstå all informasjonen på emballasjen og sikkerhetsdatabladet før bruk.

Bona[®]

GULVKOMPAGNIET