

# Bona Wave 2K

## Teknisk datablad

**Bona Wave 2K** er en vannbasert 2-komponent topplakk for behandling av tregulv i offentlig miljø med normal/lettere belastning.

### Tekniske data

Lakktype:	2-komponent vannbasert topplakk av polyuretan
Glansgrad (ved 60°):	Blank: 80-85, Silkematt: 40-45, Matt: 20-25
Blandingsforhold:	1 del Wave 2k Herder til 1 liter Wave 2k (4 vol%)
Brukstid:	4 timer ved 20°C (kortere om varmere)
Utblanding:	Ved behov, fortynn med 4% Bona Retarder for lengre åpentid.
Tørketid, til:	- Sliping/overlakkering: 2-3 timer* - Lett belastning: 24 timer* - Fullherdet: 7 dager* <i>*ved normalt inneklime, 20 °C/60% R.F.</i>
Verktøy:	Bona Polyesterruller eller Bona Mikrofiberrulle
Forbruk:	8-10 m <sup>2</sup> /liter (120-100g/m <sup>2</sup> ) pr strøk
Sikkerhet:	Lakk: Ikke merkepliktig Herder: Merkepliktig, se sikkerhetsdatablad
Rengjøring:	Trykk ut/stryk av lakk fra verktøy før de omhyggelig rengjøres i vann. Tørket lakk kan tas bort med aceton.
Holdbarhet:	1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalforpakning.
Lagring/transport:	Temperaturen må ikke understige +5°C eller overstige +25°C ved lagring eller transport.
Avfall:	Tiloversblitt lakk leveres til Godkjen mottak. Må ikke helles i avløp eller vassdrag. Tomme, tørre kanner kan gjenvinnes som plast.
Forpakning:	3 x 5 liter inkl. herder (36 kartonger pr pall)

### Forberedelser

Før påføring må overflaten behandles med en vannbasert primer fra Bona. Pass på at gulvet er akklimatisert til omgivelsene, godt slipt og uten slipestøv, olje, voks og annet smuss.

La lakken og herderen oppnå romtemperatur før bruk. Optimale bruksforhold er mellom 18-25C og 30-60% RF. Høy temperatur og lav luftfuktighet gir kortere tørketid, mens lav temperatur og høy luftfuktighet gir lengre tørketid. Den laveste driftstemperaturen er 13C.

### Behandlingsforslag

#### Ubehandlet tre:

- 1x Bona vannbasert primer
- Lettsliping korn 150
- 2/3x Bona Wave 2k

#### Ubehandlet tre:

- 1x Bona Craft Oil 2-K i ønsket farge
- 2/3x Bona Wave 2k

a)



## Overflatebehandling



# Bona®

GULVKOMPAGNIET

# Bona Wave 2K

## Teknisk datablad



## Overflatebehandling

### Påføring

1. Rist kannen omhyggelig før du tilstter Wave 2k-herderen.
2. Hell i en flaske Wave 2k-herder. Rist omgående blandingen i 1 minutt og sett deretter filteret i kannens åpning. Ved blanding av mindre mengder, bruk Bonas blandebeholder for riktig blanding. Blandet lakk må brukes umiddelbart eller innen 4 timer.
3. Legg ut lakken med en Bona rulle. Påfør jevnt med myke bevegelser og avslutt påføringen i treets lengderetning. Opprettholde en "våt" kant langs behandlede deler og overlapp vått i vått. La tørke 2-3 timer før du påfører neste strøk. Tørketiden vil være litt lengre for hvert lag.
4. Støvsug gulvet før du påfører neste strøk om nødvendig.
5. Påfør det neste strøk.
6. NB 1! Hvis det forrige laget av lakk har tørket i mer enn 24 timer, er det alltid nødvendig med en mellomsliping.
7. NB 2! Det anbefales ikke å legge mer enn to strøk lakk per dag på grunn av økt risiko for svelling i treverket. Sørg for god ventilasjon under påføring og tørk. Dårlige tørkeforhold som fuktig, kald luft kan føre til dårligere herding med redusert styrke og vedheft.

Gulvet kan forsiktig taes i bruk ca 8 timer etter siste strøk. La overflaten tørke i minst 7 dager før den dekkes av tepper, papp eller tunge gjenstander. Unngå også vask av overflaten den første uken.

### Vedlikehold

Rengjør gulvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner og en mikrofibermop. Som en del av vedlikeholdet kan gulvet påføres et nytt lag med Wave før slitasjen når treverket og fører til omfattende renovering. Ved å bruke Bona Freshen Up eller Bona Wood Floor Refresher regelmessig, opprettholdes en attraktiv overflate og periodene mellom full renovering forlenges.

Detaljert vedlikeholdsanvisning kan lastes ned fra [www.bona.com](http://www.bona.com)

### Viktig informasjon

Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete formålet, treslag og den lokale situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, etiketter og sikkerhetsdatablader før du bruk av produktet.