

Bona White

Teknisk datablad

Bona White er en grunningslakk som gir et hvittlasert utseende. Intensiteten kan styres ved å bruke ett eller flere lag. Når du legger på et lag, får du et svakt hvitfarget inntrykk. For et virkelig hvitt utseende, brukes to eller tre lag. Lett å legge ut, designet for enkel påføring med rulle. For den beste effekten anbefales den kombinert med Bona topplakk i glans Natural, Ekstra Matt eller Matt.

- Hvitlasert utseende
- Reduserer gulning av treet
- Lett å påføre med rulle
- GreenGuard-sertifisert for lave emisjoner innendørs



Tekniske data

Lakktype:	Hvit pigmentert en-komponent, vannbasert primer basert på polyuretan / akrylat.
Tørrestoff:	30%.
VOC:	maks 60 g / liter.
Påføring:	Produktet skal ikke fortynnes. Bona retarder kan imidlertid tilsettes for å forlenge åpningstiden til produktet.
Tørktide:	1-2 timer (20 ° C / 60% R.H).
Verktøy:	Bona Rulle (microfiber / fleece).
Forbruk:	10-12 m ² / liter pr strøk.
Sikkerhet:	Ikke merket.
Rengjøring:	Trykk ut/stryk malingen fra verktøy før du rengjør dem grundig i vann. Tørket lakk kan fjernes med acetone.
Holdbarhet:	1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalemballasje.
Lagring/transport:	Temperaturen må ikke gå under + 5 ° C eller overstige + 25 ° C under lagring eller transport.
Avfall:	Overflødig materiale sendes til miljøstasjonen. Ikke hell i avløp eller vassdrag. Tomme, tørre beholdere kan resirkuleres som plast.
Forpakning:	12 x 1 liter 3 x 5 liter
Sertifikat:	Greenguard

Forberedelser

Pass på at gulvet er akklimatisert til omgivelsene, godt slipt og fritt for støv, olje, voks og annet smuss. For best resultat, ta siste sliping med Bona Quattrodisk eller Multidisk slipepapir 8300 (blå) korn 120.

La produktet nå romtemperatur, sett i silen og rist beholderen nøye før bruk. Optimalt bruksforhold er mellom 18-25 C og 30-60% RH. Høy temperatur og lav luftfuktighet gir kortere tørketider, mens lav temperatur og høy luftfuktighet gir lengre tørketid. Den laveste temperaturen for bruk er 13°C.

Utseendet på fargeskalaen på etiketten på boksen gir en indikasjon på produktets innfargingsegenskaper, men kan aldri forventes å gi akkurat dette resultatet på det ferdige gulvet. Resultatet påvirkes av bl.a sliping, treslaget etc. Sett derfor alltid en fargeprøve på gulvet dersom du er i tvil.



Overflatebehandling



Bona®

GULVKOMPAGNIET



Behandlingsforslag

Svakt hvitlasert utseende

1x Bona White
2x Bona Topplakk, matt, ekstra matt
eller Natural.

Hvitlasert utseende

2-3x Bona Prime White
1x Bona Topplakk matt, ekstra matt
eller Natural.

NB! Det anbefales ikke å legge mer enn to lag lakk per dag på grunn av risikoen for økt svelling av treverket.

For den sterkeste hvitheten anbefaler vi å bruke Bona Mega One ekstra matt, Bona Novia eller Bona Traffic matt, ekstra matt eller naturlig.

Påføring

1. Rist kannen grundig før bruk. Legg på produktet med en Bona Rulle (microfiber / fleece). Påfør jevnt med myke bevegelser i lengderetningen av treet der det er mulig. Oppretthold en "våt" kant langs behandlede deler og overlapp fuktig på vått, glatt ut eventuelle uregelmessigheter før primeren har tørket. La tørke fullstendig før du legger på nye strøk. Tørketiden blir litt lengre for hvert strøk.
2. Hvis en mer intens hvithet ønskes, påfør ytterligere 1-2 lag Bona White før du legger på belegget med en Bona topplakk.
3. Når primeren er tørr puss overflaten med Bona scrad-systemet. Ved kun ett strøk primer anbefales det å vente med pussing til etter at første strøk med topplakk er påført. Dersom det går mer enn 24 timer mellom strøkene må primeren alltid pusses for å sikre vedheft.
4. Støvsug omhyggelig

Vedlikehold

Rengjør gulvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner og en mikrofibermop. Som en del av vedlikeholdet kan gulvet strykes med nye lag med lakk før slitasjen når primeren og fører til at omfattende renovering må utføres. For påføring av ny topplakk se produktets datablad på www.gulvkompagniet.com

Ved å bruke Bona Freshen Up eller Bona Wood Floor Refresher regelmessig, opprettholdes en attraktiv overflate samtidig som glansen opprettholdes. Vær oppmerksom på at glansen blir litt hevet når Bona Freshen up eller Bona tregulv oppfriskning er benyttet.

Detaljert vedlikeholdsansvisning kan fås fra www.bona.com

Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete formålet, treslag og den lokale situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, etiketter og sikkerhetsdatablader før du bruk av produktet.