

# Bona Wave

## Beskyttelse for trafikerte gulv i offentlige miljø.

### Produktbeskrivelse:

Bona Wave er en to-komponent vannbasert lakk for overflatebehandling av tregulv i offentlige områder med middels til stor trafikkintensitet. Produktet inneholder mindre enn 4% VOC men gir en tøff overflate laget for å vare. Bona Wave er tilnærmet luktfri og innehar DIBt godkjenning for sine lave utslipp. Fargen er klar og ikke-gulnende.

- Meget motstandsdyktig mot slitasje, skrapemerker og riper. Meget bra kjemisk resistens
- Svært lite lukt
- Lavt innhold av løsemidler (VOC) <4%
- DIBt godkjent for lave innendørs utslipp
- Godkjent DIN 18032:2 (passende friksjon for sportsgulv)



### Produktbeskrivelse:

Produkttype:	2-komponent vannbasert 100% polyuretan
Tørrestoffinnhold:	31 %
VOC:	Maks 40g/liter (inkl. herder)
Slitestyrke:	4 mg/100 omdreininger (SIS 923509)
Glans ( 60 ° ):	Matt 20
Blandingsforhold:	1 del herder til en del lakk ( 4 vol % )
Brukstid :	4 timer ved 20°C (kortere hvis varmere)
Fortynning:	Hvis det nødvendig, fortynn med 4 % Bona Retarder for en lengre åpen tid
Tørketid , til :	Klar for sliping / overlakking: 2-3 timer * Lett bruk: 24 timer * Full hardhet: 7 dager * * under normale klimaforhold , 20° C/60 % relativ fuktighet
Anbefalt påføring:	Microfiberrulle
Rekkevne:	10-12 m <sup>2</sup> / liter (120-100g/m <sup>2</sup> ) Per strøk
Sikkerhet lakk:	Uklassifisert
Herder:	Klassifisert (se HMS-datablad)
Rengjøring:	Tørk verktøy fri fra restmateriale før rengjøring med et minimum av vann. Tørket materiale kan fjernes med aceton .
Holdbarhet:	Minst 1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalemballasje
Lagring / transport:	Temperaturen må ikke falle under 5°C eller overstiger 25°C under lagring og transport.
Avfall:	Avfall og tomme beholdere skal håndteres i samsvar med lokale forskrifter .

### Påføring:

Gulvflaten må være slipt, og fri for støv, skitt og annen forurensing. Temperaturen på gulvflaten skal ligge over +13°C og ikke overskride +28°C. Gulvtemperatur på +20°C og relativ luftfuktighet på 55% er ideelt. Ved grunnbehandling skal gulvet forbehandles med Bona Primer  
Det anbefales minst 3 strøk. Ved bruk på fabrikk-lakkert parkett skal vedheft alltid sjekkes ved påføring på mindre synlig sted. Gulvflaten må avfettes og omhyggelig nedpusses før påføring av min. 2 strøk.

1. Rist kannen og tilsett en flaske Wave herder; rist umiddelbart blandingen grundig i 1 minutt. Hvis man skal blande mindre mengder - hell den ønskede mengden i en kanne/boks. 1 liter lakk tilsettes én del herder. 2 liter tilsettes to deler osv. Blandingens bør brukes omgående eller senest innen 4 timer.

2. Påfør lakken med en rulle. Rull med en jevn flyt bevegelse vekselvis med og mot treverket og unngå ansamlinger av produktet. Sørg for å opprettholde en "våt overlapp" for å unngå skjøter. La det tørke skikkelig før påføring av ytterligere strøk. Regn med litt lengre tørketid for hvert strøk.

3. Om nødvendig foreta en mellomsliping med en slipenetting P150 (eller finere) og fjern støv før påføring av neste lag med lakk.

**Merk: Hvis det forrige strøket har tørket lengre enn 24 timer skal det alltid mellomslipes.**

Gulvet tåler lett gangtrafikk ca 8 timer etter siste strøk og full bruk etter 24 timer. La overflaten tørke i minst 7 dager før dekking med teppe eller andre gulvbelegg. Unngå også å plassere tunge gjenstander og unngå vask av gulvet i løpet av denne tiden. Merk: Hvis Bona Wave har blitt brukt sammen med Bona Prime

#### Helse og Miljø

BonaWave er ikke klassifisert som skadelig for helse eller miljø. Vanlige forsiktighetsregler ved håndtering av kjemiske produkter bør imidlertid overholdes. Herderen er klassifisert som irriterende. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk tilpasset verneutstyr for øyne og hud. I tilfelle hudkontakt, skyll omhyggelig med såpe og vann. Ved søl i øyne skyll omgåend med rikelig vann. For ytterligere informasjon se HMS datablad.

#### Råd for påføring

- Produktet må normalt ikke fortynnes. Inntil 4% Bona Retarder kan tilsettes for lengre åpentid.
- Produktsøl fjernes omgående med en klut, eller mekanisk etter herdig.
- Verktøy rengjøres i rennende vann.

#### Forpakning

Kanne à 5 liter (Inkl. herder)

Kartong à 3 kanner

#### Lagring:

Bona Wave kan oppbevares minst 12 måneder i originalemballasjen ved 5° - 25°C. Oppbevares kjølig og tørt, tåler ikke frost. Lukk pakningen omhyggelig etter bruk.

#### Renhold:

Rengjør gulvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner og en mikrofiber pad. For vedlikehold kan det overlakkes i intervaller med flere strøk med lakk. Frekvensen av denne operasjon kan bli kraftig redusert dersom Bona Refresher benyttes regelmessig. Dette vil gjenopprette opprinnelig glans og kamuflere småriper etc.

#### Generell Informasjon:

Informasjonen i dette datablad er gitt etter beste skjønn og evne og er gitt etter nøye gjennomførte forsøk og erfaringer vunnet i praksis. Den er imidlertid ingen garanti i det utenforstående forhold på arbeidsstedet eller i det omkringliggende miljø kan virke forstyrrende på de oppgitte egenskaper. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil som oppstår som følge av feilaktig bruk og oppbevaring av produktet. Videre problemer forårsaket av stedlige forhold utenfor vår kontroll.

Anbefalinger gitt for påføring og bruk av produktet er kun å oppfatte som en generell veiledning. I tvilstilfeller skal alltid prøvepåføring utføres.

Gulvkompaniet A/S forbeholder seg retten til endringer i opplysningene gitt i dette datablad uten forutgående varsel. Det er brukers ansvar å påse at han besitter en til en hver tid oppdatert versjon

**DATABLAD SKAL ALLTID GJENNOMLESES FØR BRUK AV PRODUKTET.**



**Smestadveien 5, 0376 Oslo, NORWAY**  
**Tlf: (+47)22 92 45 45 – Fax: (+47) 22 49 49 68**  
**E-mail: [info@gulvkompaniet.no](mailto:info@gulvkompaniet.no)**  
**[www.gulvkompaniet.no](http://www.gulvkompaniet.no)**