



Teknisk Datablad

Classic Uretan lakk Aqua Hvit

Produktbeskrivelse

Classic Uretan lakk Aqua hvit er en hurtigtørkende, vannbasert og luktsvak polyuretan-akryllakk. Lakken er tilsatt hvitpigment for å gi lyse gulv også over tid fordi UV påvirkning begrenses¹.

Anbefalte bruksområder

Anvendes som grunningslakk innendørs på tregulv og parkett, dører, listverk m.m. Til ubehandlet tre, primært lyse tresortersom furu/gran, ask,eik etc.

Filmtykkelse og forbruk

Anbefalt filmtykkelse tørr (µm)	30
Anbefalt filmtykkelse våt (µm)	100
Anbefalt forbruk (m ² /l)	10-12

Fysiske egenskaper

Farge	Hvit
Tørrestoffinnhold (vol %)	ca 30
	Matt
Glansgrad	15
UV Nedbrytingsresistens	Utmerket
Fuktighetsresistens	Bra
Slitasje motstand	(Ripefasthet) Meget god
Slitasje motstand	(Totalt) Meget god
Vikositet	60 cp
Emballasjestørrelse	5l kanne
Tynner/Rengjøringsmiddel	Vann

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt og fritt for voks, fett og såperester. Ved bruk på større flater bør det først brukes en primer som f.eks. Bona Prime Classic for å unngå sidebinding. Anbefales ikke brukt direkte på eldre, laminerte parkettgulv grunnet faren for lamellslipp. Her må det i tilfelle benyttes et sperrestrøk med f.eks. Bona Craft Oil 2-K Frost først. Gjør prøveoppstrøk etter at gulvet er rengjort for å kontrollere at tork og vedheft er god.

Påføringsbetingelser

Omrystes grundig. Innholdet i kanner med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå glansforskjell. Romtemperatur skal være over +15 °C. ved lakking. Bør ikke være over + 25 °C. Høy temperatur øker faren for skjolding. Det pågår herdingsreaksjoner i lakken i inntil en uke etter påføring. Gulvet må i denne perioden ikke utsettes for vann. Unngå at vann blir liggende på lakken de 3-4 første ukene. Fuktigheten i ubehandlet treverk må være lavere enn 8% ved påføringen for å motvirke sprekkdannelser. Det bør ikke lakeres mer enn to strøk pr dag for å unngå for stor fuktoppbygging i treverket. Produktet kan legges i ønsket antall strøk inntil ønsket hvittone oppnås. Det anbefales imidlertid et strøk eller to med Classic Aqua fargeløs på toppen som et slitesjikt for å beskytte pigmentene i trafikkerte soner.

¹ Graden av UV beskyttelse avhenger av tresort og antall påførte strøk

Gulvkompaniet A/S

Smestadveien 5, 0376 Oslo

Tlf: 22 92 45 45

E-post: info@gulvkompaniet.no

www.gulvkompaniet.no

Produkt: Classic Uretan lakk Aqua

Revisjonsdato: 01.11.2016

Påføringsmetoder

Pensel	Velegnet for behandling av mindre områder.
Rulle	Rulle er den anbefalte påføringsmetode. Bruk microfiberrulle for blanke malinger og lakk.
Svaber	Velegnet for påføring.
Sprøyting	Ikke anbefalt.
Påføringsdata	
Tynner	Vann
Løsningsmiddel	Vann
Annet	Tilstreb jevn påføring. Anbefalt filmtykkelse bør ikke overskrides.

Tørketid

Tørketid er avhengig av luftsirkulasjon, temperatur, filmtykkelse, luftfuktighet og antall strøk. Oppgitte tall er typiske ved:

- God ventilasjon
- Anbefalt filmtykkelse
- Normal romtemperatur (18-22°C)

Overflatetørr	0,5 time
Gjennomtørr	2 time
Overlakkbar	2 time
Helt gjennomherdet	24 time

De oppgitte tidsintervaller må kun oppfattes som veiledende. Reell tørketid kan variere med filmtykkelse, temperatur, luftfuktighet, ventilasjon, undergulv etc. **Gulvet må ikke vaskes eller utsettes for vann i ca en uke etter påføring av siste strøk.**

Lagring

Produktet skal oppbevares forskriftsmessig på et kjølig, tørt og godt ventilert sted uten nærhet til varme og antenneskilder. Produktet kan lagres minimum 12 måneder i uåpnet emballasje. **TÅLER IKKE FROST.**

Håndtering

Ingen spesielle krav utover generell forsiktighet slik at produktsøl unngås. Rør om eller rist kanne omhyggelig før bruk.

Forpakkingsstørrelser

5 liters plastkanne

Helse og sikkerhet

Les brukerveiledning og advarsler på emballasje og evt. sikkerhetsdatablad før bruk. Brukes kun på godt ventilerte steder. Er tilstrekkelig ventilasjon vanskelig må bruk av friskluftsmaske vurderes. Løsemiddeldamper bør ikke inhaleres. Unngå hudkontakt. Søl på hud fjernes ved bruk av rikelig med såpe og vann. Ved øyekontakt skylles først med rikelig rennende vann før behandling hos lege.

For detaljert informasjon om helse og sikkerhet, se sikkerhetsdatablad.

ÆRKLÆRING

Informasjonene i dette datablad er gitt etter beste evne basert på laboratorieforsøk og praktisk bruk. Fordi produktet kan anvendes under forhold utenfor vår kontroll kan imidlertid vi kun garantere for produktets kvalitet og de konkrete bruksområder som er skissert i dette datablad. Gulvkompaniet A/S forbeholder seg retten til uten forutgående varsel å endre egenskaper og spesifikasjoner ved produktet. Det er brukers ansvar å påse at han besitter et til en hver tid oppdatert datablad.

Leverandør:



Smestadveien 5, 0376 Oslo

Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompaniet.no

www.gulvkompaniet.no

Gulvkompaniet A/S

Smestadveien 5, 0376 Oslo

Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompaniet.no

www.gulvkompaniet.no

Produkt: Classic Uretan lakk Aqua

Revisjonsdato: 01.11.2016