

# Bona Novia

## Teknisk datablad

**Bona Novia** er en brukervennlig vannbasert lakk som takket være sin enkelhet kan brukes uten primer. Den gir en varm trefarge og er veldig enkel å bruke takket være utmerket utflyting og jevn innfarging. Produktet er først og fremst beregnet på tregulv i hjemmemiljøer. Produktet kan også med fordel brukes som primer eller totalbehandling av ubehandlede korkgulv.

- Rask tørk
- God motstand mot slitasje, kjemikalier og hælmerker
- Passer for både tregulv og korkgulv
- Ikke gulnende
- Veldig lav VOC og avgassing
- GreenGuard sertifisert for lave utslipp innendørs



### Tekniske data

Lakktype:	1-komponent vannbasert polyuretan/akrylat toppbelegg
Tørrestoffinnhold:	ca. 30%
VOC:	maks 60 g / liter
Slitestyrke:	ca. 8 mg / 100 o / min (SIS 923509)
Glansgrad (ved 60°):	Blank: 85-90%, Silkematt: 40-45%, Matt: 20-25%
Fortynning:	Kan fortynnes med 4% Bona Retarder for lengre åpentid.
Tørketid, til:	- Sliping/overlakkering: 1-2 timer* - Lett belastning: 24 timer* - Gjennomherdet: 7 dager*
Verktøy:	Bona Rulle
Forbruk:	8-10 m <sup>2</sup> / liter (100-120g / m <sup>2</sup> ) per stryking
Sikkerhet:	Ikke underlagt merking
Rengjøring:	Trykk / tørk lakken ut av verktøyene før du rengjør dem grundig i vann. Tørket lakk kan fjernes med acetone.
Holdbarhet:	1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalemballasje.
Lagring/transport:	Temperaturen må ikke falle under + 5 ° C eller overstige + 25 ° C under lagring eller transport.
Avfall:	Det gjenværende materialet blir overlevert til miljøstasjonen. Må ikke helles ikke i avløp eller vassdrag. Tomme, tørre beholdere kan resirkuleres som plast.
Forpakning:	10 x 1 liter 3 x 5 liter 2 x 10 liter
Sertifikat:	GreenGuard DIBt godkjent EN 13501-1; Flammehemmende EN 71-3; Godkjent for applicering på leksaker

\*ved normalt inn klima, 20 °C/60% R.F.

### Forberedelser

Før påføring, bør overflaten grunnes med en vannbasert grunning fra Bona. Forsikre deg om at temperaturen på gulvet er tilpasset omgivelsene, godt slipt og fritt for slipestøv, olje, voks og annet skitt.

La lakken nå romtemperatur, sett i silen og rist beholderen forsiktig før bruk. Optimale betingelser for påføring er mellom 18-25 C og 40-60% RF. Høy temperatur og lav luftfuktighet gir kortere tørketid, mens lav temperatur og høy luftfuktighet gir lengre tørketid. **Minimumstemperatur for bruk er 13 ° C.**

Rev August 2016  
Dett datablad erstatter alle tidligere versjoner

side 1/2



## Gulvbehandling



# Bona<sup>®</sup>

GULVKOMPAGNIET



### Behandlingsforslag

#### Ubehandlet tre, alt. 1:

- 1x Bona vannbasert primer
- Lettsliping korn 120/150
- 2x Bona Novia

#### Ubehandlet tre, alt. 2:\*

- 1x Bona Novia
- Lettsliping korn 120/150
- 2x Bona Novia

\* På gulv med økt risiko for sideliming f.eks. kubbegulv, plankegulv og gulv med gulvvarme anbefales det å alltid bruke en grunning før Novia påføres samt å iverksette tiltak for å stabilisere inneklimaet.

**NB! Påføring av mer enn to lag med lakk per dag anbefales ikke på grunn av risikoen for økt svelling i treverket.**

### Påføring

1. Stryk ut lakken med en Bona rulle. Påfør jevnt med forsiktige bevegelser og fullfør påføringen i treets lengderetning. Oppretthold en "våt" kant langs behandlede seksjoner og overlapp våt-i-vått. La det tørke før du påfører nye strøk lakk. Tørketiden vil bli litt lengre for hvert lag.
2. Slip om nødvendig med slipenett eller Bona Scrad System-korn 150 (eller finere). Fjern støvet før du påfører det siste strøket. NB! Hvis det forrige strøket har fått tørke i mer enn 24 timer, er det alltid nødvendig med en mellomsliping.

Gulvet kan tas i bruk med forsiktighet omtrent 8 timer etter siste strøk. La overflaten tørke minst en uke før du legger ut tepper eller andre gulvbelegg, eller belaster gulvet med tunge gjenstander. Unngå vask av gulvet den første uken.

### Vedlikehold

Rengjør gulvet primært med støvsuging, mopping eller annen tørr renholdsmetode. Ved vask anbefales lunkent vann tilsatt Bona Parkett Cleaner og en mikrofiberklut eller en Bona Spraymopp. Som en del av et vedlikeholdet kan gulvet påføres et nytt lag med lakk før slitasjen når treverket og fører til omfattende renovering. Ved å påføre Bona Freshen Up med jevne mellomrom, opprettholdes en attraktiv overflate med intakt glans.

Detaljerte vedlikeholdsinstruksjoner kan lastes ned fra [www.bona.com](http://www.bona.com)

Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete formålet, treslag og den lokale situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, etiketter og sikkerhetsdatablader før du bruk av produktet.