

Bona Classic

Teknisk datablad

Bona Classic er en ikke-gulnende primer som gir treet en lys innfarging. Produktet gir et fyldig utseende og en fleksibel film som reduserer risikoen for sideliming. Produktet er lett å påføre og kan brukes på alle typer tre, også gulv med høy mobilitet som kubbegulv, gran- /furuplank og gulv med tregulv.

- Lys innfarging
- Elastiske egenskaper - reduserer risikoen for sideliming
- Høyt tørrstoff for en fyldig lakkfilm
- Ikke-gulnende
- GreenGuard sertifisert for lave utslipp innendørs



Tekniske data

Lakktype:	Vannbasert 1-komponent akrylatbasert primer
Tørrstoffinnhold:	ca 35%
VOC:	Maks 30g / liter
Fortynning:	Tynn om nødvendig ut med 4% Bona Retarder for lengre åpentid.
Tørketid:	1-2 timer ved 20 ° C / 60% R.F.
Verktøy:	Bona Microfiber Roller
Forbruk:	8-10 m ² /liter (120-100 g/m ²) per strykejern
Sikkerhet:	Ikke merkepliktig
Rengjøring:	Trykk/fjern lakk fra verktøy før du rengjør dem grundig i vann. Tørket lakk kan fjernes med aceton.
Holdbarhet:	1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalemballasje.
Lagring/transport:	Temperaturen må ikke være under + 5 ° C eller over + 25 ° C under lagring eller transport.
Avfall:	Resterende materiale overlates til miljøstasjon. Ikke hell i avløp eller vassdrag. Tomme, tørre beholdere kan resirkuleres som plast.
Forpakning:	10 x 1 liter 3 x 5 liter
Sertifikat:	Greenguard DIBt godkjent EN 13501-1; brannklassifisering

Påføring

Påse at gulvet er akklimatisert til omgivelsene, godt slipt og fritt for slipestøv, olje, voks og annet smuss. For best resultat, ferdig sliping med Bona PowerDrive med rondeller (blå) korn 120.

Påse at lakken har romtemperatur, sett inn silen og rist beholderen grundig før bruk. Optimalt bruksforhold er mellom 18-25°C og 40-60% RF. Høy temperatur og lav luftfuktighet gir kortere tørketid, mens lav temperatur og høy luftfuktighet gir lengre tørketid. Den laveste, anbefalte temperaturen ved bruk er 13°C.

Utseendet på etikettens fargeskala på kannen gir en indikasjon på produktets innfargingsegenskaper, men kan aldri forventes å reflektere resultatet nøyaktig på det ferdig gulvet. Resultatet avhenger av typen treverk, sliping, trekvalitet etc. Utfør alltid en fargeprøve på gulvet dersom du er usikker.



Overflatebehandling



Bona[®]

GULVKOMPAGNIET



Bona Classic

Teknisk datablad

Behandlingsforslag

Ubehandlet tre:

- 1x Bona Prime Classic
- 1x Bona vannbasert Topplakk
Lettslipning korn 150
- 2x (evt 3) Bona vannbasert Topplakk

Obs! Påføring av mer enn 2 strøk vannbasert lakk pr dag er ikke anbefalt for å unngå for høy vannbelastning i treverket.

Påføring

1. Påfør lakken med en Bona Microfiberrulle. Påfør jevnt med myke bevegelser og avslutt søknaden i treets lengderetning. Oppretthold en "våt" kant langs den behandlede delen og overlapp vått i vått. La tørke grundig før du påfører nye strøk. Tørketiden vil være litt lenger for hvert strøk.
2. Påfør 2-3 strøk vannbasert topplakk fra Bona.
3. Mellomslip med slipenett eller Bona Scrad System korn 150 (eller finere).
4. Fjern støv og påfør ett eller to strøk lakk fra Bona.

Obs! Pga. sin elastisitet er Bona Classic ikke egnet for nedpussing. Påfør et strøk topplakk før gulvet lettslipes for å fjerne vedreising.

Vedlikehold

Bona Classic skal ikke brukes som topplakk

Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete formålet, treslag og den lokale situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, etiketter og sikkerhetsdatablader før du bruk av produktet.