



Teknisk Datablad

Classic Uretan lakk

Produktbeskrivelse

Classic Uretan lakk er en ekstra lys lakk basert på polyuretan. Gir varig beskyttelse i form av lakkfilm som er enkel å vedlikeholde og holde ren. Inneholder UV-filter som reduserer misfarging av treverk.

Anbefalte bruksområder

Alle typer treverk ute og inne. Leveres i 2 ulike glansgrader Boneglans og Halvblank. Det finnes også egne variant godkjent for bruk på idrettsgulv (GL30XF) og til marint/utendørs bruk (maritim).

Filmtykkelse og forbruk

Anbefalt filmtykkelse tørr (μm)	40
Anbefalt filmtykkelse våt (μm)	100
Anbefalt forbruk (m^2/l)	12-14

Fysiske egenskaper

Farge	Fargeløs
Tørrstoffinnhold (vol %)	45
Glansgrad	Boneglans Halvblank
UV Nedbrytingsresitens	15-18 40
Fuktighetsresistens	Utmerket
Slitasje motstand	Meget bra
Slitasje motstand	(Ripefasthet) God
Fleksibilitet	(Totalt) Meget god
Vikositet	God
Flammepunkt (C)	200 cp
	42

Forbehandling

Alle flater må være rene, tørre og fri for alle typer fett og annen forurensing. Fabrikk-lakkerte og andre tidligere lakkerte flater må omhyggelig avfettes og slipes med 3M slipenett Scotch Mesh P 80-100 eller sandpapir av samme korning. Prøvestrøk på lite synlig sted skal alltid utføres ved overlakking av tidligere lakkerte flater.

Påføringsbetingelser

Ingen spesielle krav. Lave temperaturer og lav luftfuktighet forlenger tørkeperioden. God ventilasjon er viktig for god og riktig tørk.

Påføringsmetoder

Pensel	Velegnet for flekking og behandling av mindre områder.
Rulle	Rulle er den anbefalte påføringsmetode. Korthårete filtruller for blanke malinger og lakk er anbefalt. Unngå bruk av nye ruller på toppstrøk.
Sprøyting	Sprøyting er mulig, kontakt produsent for detaljer.

Påføringsdata

Tynner	White Spirit
Løsningsmiddel	White Spirit
Annet	Tiltreb jevn påføring. Anbefalt filmtykkelse bør ikke overskrides.

Tørketid

Tørketid er avhengig av luftsirkulasjon, temperatur, filmtykkelse, luftfuktighet og antall strøk. Oppgitte tall er typiske ved:

- God ventilasjon
- Anbefalt filmtykkelse
- Normal romtemperatur (18-20°C)

Overflatetørr	2 hrs
Gjennomtørr	12 hrs
Overlakkbar	12 hrs
Helt gjennomherdet	24 hrs

De oppgitte tidsintervaller må kun oppfattes som veiledende. Reell tørketid kan variere med filmtykkelse, temperatur, luftfuktighet, ventielasjon, undergulv etc.

Lagring

Produktet skal oppbevares forskriftsmessig på et kjølig, tørt og godt ventilert sted uten nærhet til varme og antenneskilder. Produktet kan lagres minimum 12 måneder i uåpnet metallemballasje. Produkt tappet på plastemballasje har maksimal holdbarhet på 3 måneder.

Håndtering

Ingen spesielle krav utover generell forsiktighet slik at produktsøl unngås. Rør om eller rist boksen omhyggelig før bruk. Støv som genereres ved pussing og mattsliping av produktet kan under visse omstendigheter utgjøre brannfare og bør håndteres som brannfarlig avfall.

Forpakkingsstørrelser

1, 3 og 10 liters bokser. 15 liters plastkanner.

Helse og sikkerhet

Les brukerveiledning og advarsler på emballasje og evt. HMS-datablad før bruk. Brukes kun på godt ventilerte steder. Er tilstrekkelig ventilasjon vanskelig må bruk av friskluftsmaske vurderes. Løsemiddeldamper bør ikke inhaleres. Unngå hudkontakt. Søl på hud fjernes først ved bruk av White Spirit, deretter rikelig med såpe og vann. Ved øyekontakt skylles først med rikelig rennende vann før behandling hos lege.

For detaljert informasjon om helse og sikkerhet, referer til HMS datablad.

ÆRKLÆRING

Informasjonene i dette datablad er gitt etter beste evne basert på laboratorieforsøk og praktisk bruk. Fordi produktet kan anvendes under forhold utenfor vår kontroll kan imidlertid vi kun garantere for produktets kvalitet og de konkrete bruksområder som er skissert i dette datablad. Gulvkompaniet A/S forbeholder seg retten til uten forutgående varsel å endre egenskaper og spesifikasjoner ved produktet. Det er brukers ansvar å påser at han besitter et til en hver tid oppdatert datablad.

Produsert av:



Smestadveien 5, 0376 Oslo

Tlf: 22 92 45 45 - Faks: 22 49 49 68 - E-post: info@gulvkompaniet.no

www.gulvkompaniet.no

Revidert 01.01.2011 av Gulvkompaniet A/S
Dette datablad erstatter tidligere utsendte utgaver.