

Bona Pure

Teknisk datablad

Bona Pure er en hard, elastisk og slitesterk PU coating for behandling av elastiske gulvbelegg. Den fungerer som en langsiktig overflatebeskyttelse for industrielle og kommersielle områder med stor trafikk, gjenoppretter utseendet og forenkler rutinemessig vedlikehold og renhold. Bona Pure er produsert etter en vannbasert, klar, ikke-gulnende formel.

- Slitesterk PU beskyttelse for elastiske gulv
- Ultra-rask tørk for minimal nedetid.
- Optimale påførings- og utflytningsegenskaper
- Optimal friksjon, godkjent for bruk på innendørs sportsgulv

Tekniske data

Type produkt:	2-komponent, vannbasert polyuretan topcoat
Tørrestoffinnhold:	Ca. 40%
Glans (ved 60°):	Ca. 8% (målt på glass)
Blandingsforhold:	1 del Bona Pure Herder til 10 deler Bona Pure
Brukstid:	Maks. 2 timer ved 20°C (kortere ved varmere)
Utblanding:	Må ikke utblandes
Tørketid til:	- Overlakkbar: ca. 2-4 timer* - Gjennomherdet: ca. 5-7 dager* <i>*under normale klimatiske forhold, 20°C/60% R.F.</i>
Påføringsverktøy:	Bona Microfiber Rulle (11 mm)
Forbruk:	8-10 m/liter (120-100g/m) pr strøk
Sikkerhet:	Coating: Uklassifisert Hardener: Klassifisert (se Sikkerhetsdatablad)
Renhold:	Tørk verktøyet fritt for gjenværende materiale før du rengjør med et minimum av vann. Tørket materiale kan fjernes med aceton.
Holdbarhet:	1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalbeholder
Lagring/transport:	Temperaturen må ikke falle under + 5 ° C eller overstige + 25 ° C under lagring og transport.
Avfall:	Avfall og tomme beholdere skal håndteres i henhold til lokale bestemmelser.
Forpakning:	3 x 5 liter inkl. herder
Sertifikater:	DIN 51 130; R10 - Friksjon EN 14904: 2006; - Friksjon godkjent for innendørs sportsgulv DIN 18032: 2; - Friksjon godkjent for innendørs sportsgulv EMICODE: Klass EC1plus - Meget lave utslipp innendørs EN71-3: Påføring på barneleker

Forberedelser

Rengjør overflaten omhyggelig i henhold til graden av tilsmussing. Legg spesielt merke til strippeprosessen med Bona Remove R eller Bona PowerRemove R. Generelt bør gulvet renses/slipes godt og være fritt for sliping av støv, olje, voks og andre forurensninger. Dersom gulvet slipes skal siste slipetrinn alltid utføres med Bona Diamond System (grit 120) og våtslipingsteknikk. Linoleumgulv bør behandles med Bona LinoPrime før påføring av Bona Pure. Vennligst følg separate instruksjoner for Bona LinoPrime.

Optimale behandlingsforhold er mellom 18-25 ° C og 40-60% relativ luftfuktighet. Høye temperaturer og lav luftfuktighet reduserer tørketiden, mens lave temperaturer og høy luftfuktighet øker tørketiden.

Fleksibelt
System



Bona[®]



Behandlingsforslag

Behandling av PVC-, Vinyl/LVT-, Gummi- og PI-gulv

Uten innfarging:
1-2x Bona Pure

Med innfarging

1x2 Bona Pure Colour
1x2 Bona Pure

Renovering av Linoleum:

Uten innfarging:
1x Bona LinoPrime
1x Mellomplip med Bona Scradpad
2x Bona Pure

Overlakkering:

Med innfarging:
1x Bona LinoPrime
1x Mellomplip med Bona Scradpad
1-2x Bona Pure Colour
1-2x Bona Pure

Påføring

1. Rist Bona Pure kannen grundig og hell i en Bona-blandebøtte.
2. Tilsett langsomt en flaske Bona Pure herder i bøtten mens blandingen omrøres. Rør grundig i minst 1 minutt. **Merk: Herderen må ikke Helles direkte i lakkannen. Kun ekstern blanding er mulig.** Hvis du blander mindre mengder ferdig, må du sørge for riktig forhold mellom herder og lakk. La blandingen hvile i minst 5 minutter før bruk. Bruk blandingen innen maksimalt 1 time.
3. Påfør Bona Pure med en Bona Microfiber Roller (11 mm). Rull med en jevn flytende bevegelse på tvers og unngå akkumuleringer av produktet. Forbruket er ca. 100-120 g / m²
4. Dersom det går mer enn 24 timer det mellompusses med Bona Scrad pad og støvsuger omhyggelig
5. For å oppnå en raskere tørkeprosess kan benyttes en ventilssjonsvifte.

Hvis det går mer enn 24 timer mellom strøken, så er en mellomsliping med Bona Scrad Pad nødvendig og sterkt anbefalt. Rengjør overflaten etterpå ved støvsuging og fuktig rengjøring.

For å påskynde tørkeprosessen, kan egnede vifter brukes.

Vedlikehold

Rengjør overflaten med Bona Clean R50 eller Bona Clean R60. Vennligst følg respektive tekniske datablad og de separate instruksjonene for pleie og rengjøring .

Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete formålet, treslag og den lokale situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, etiketter og sikkerhetsdatablader før bruk av produktet.