

# Bona SuperSport Pure HD



## Resilient Floor Coating

- ✓ Tough PUR for resilient sport floors
- ✓ Rapid drying for minimal downtime
- ✓ Optimal application and levelling
- ✓ EN 14904:2006 Compliant



X-Matt Matt Silkmat Gloss

2-component / Zweisamponentig  
2-composants / Bicomposant



4.55 L

Waterborne PUR coating for sport flooring  
Waterbasierte PUR Versiegelung für elastische Bodenbeläge  
Couche de protection pure en polyuréthane pour les sols élastiques  
Barrido acabado al agua de PU para suelos elásticos

**Bona**<sup>®</sup>

# Bona SuperSport Pure HD

**SPORTIVE SYSTEM** – DET BESTE GRUNNLAG FOR ENHVER KAMP



## Bona SuperSport Pure HD

Det beste grunnlag for enhver kamp

Bona SuperSport Pure HD er et elastisk, allikevel svært slitesterkt PUR-belegg for behandling av fleksible belegg i idrettshaller. Den gir en langvarig overflatebeskyttelse samt et vakkert utseende samtidig som sikker friksjon opprettholdes og rutinemessig vedlikehold/reinhold forenkles. Bona SuperSport Pure HD har en vannbasert, klar, ikke-gulnende sammensetning.

### PÅFØRING

Påfør Bona SuperSport Pure HD med en Bona Microfiberrulle (11mm)

### HOVEDFORDELER

- Kraftig PUR beskyttelse for fleksible gulv
- Rask tørk gir minimal nedetid. Tilbake til full drift på 12 timer\*
- Optimale påførings- og uflytingsegenskaper
- Godkjent i hht. EN 14904:2006 (innendørs Idrettsgulv)

### TEKNISKE DATA

<b>Type produkt:</b>	2-komponent vannbasert polyuretan topplakk
<b>Tørrestoffinnhold:</b>	Ca. 45%
<b>VOC:</b>	<1%
<b>Glans (ved 60°):</b>	20
<b>Blandeforhold:</b>	1 del Bona Pure Herder til 10 deler Bona Pure
<b>Brukstid:</b>	Maks. 1 time ved 20°C (Kortere ved høy temp.)
<b>Fortynning:</b>	Skal ikke fortynnes

### TEKNISKE DATA

<b>Tørketid til:</b>	- Overlakkbar: ca. 2-4 timer* - Lett bruk: 12 timer* - Full styrke: ca. 5-7 dager* <small>*under normale klimatiske forhold, 20°C/60% R.H.</small>
<b>Påføringsverktøy:</b>	Bona Microfiber Rulle (11 mm)
<b>Forbruk:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /liter (120-100g/m <sup>2</sup> ) pr strøk
<b>Sikkerhet:</b>	Lakk: Uklassifisert Herder: Klassifisert (se Sikkerhetsdatablad)
<b>Rengjøring:</b>	Tørk av med en fille eller papir og skyll deretter med et minimum av vann. Tørket materiale kan fjernes med acetone
<b>Oppbevaring:</b>	1 år fra produksjonsdato i uåpnet original forpakning
<b>Lagring/transport:</b>	Temperaturen må ikke falle under +5°C eller overskride +25°C under lagring og transport
<b>Avfall :</b>	Produktrester og emballasje skal håndteres i henhold til lokale forskrifter
<b>Forpakning:</b>	3 x 5 liter inkl. herder
<b>Sertifiseringer:</b>	Tilfredstiller EN 14904:2006 and DIN 18032:2; innendørs sport EC1RPLUS; Veldig lav emisjon og innendørs luftforurensning GreenGuard; Sikkert innemiljø EN 71-3; Godkjent for bruk på leketøy